

## Colle GK

### Colle en poudre pour revêtements muraux textiles et toiles de verre

**Domaine d'utilisation:** La *Colle GK* de decotric est après préparation du type colle blanche et s'utilise pour coller des toiles de verre (aussi à envers papier), revêtements muraux textiles, voiles non tissées et textures à peindre. La colle est prête après 15 minutes et s'applique avec rouleau, pistolet à l'airless ou machine à encoller.

**Données techniques:**

Matières premières:	méthylcellulose, éther d'amidon, résine synthétique
Densité:	0,45 g/cm <sup>3</sup>
PH:	env. 8
Consommation:	env. 200 g/m <sup>2</sup>

**Préparation du support:** Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol'Papiers Peints* de decotric. Reboucher trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur Super-Enduit* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants au *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la *Peinture Isolante* de decotric. Avant collage de revêtements translucides sur fonds à teintes inégales ou collage sur fonds bloqués, appliquer une couche du *Primaire-Opacifiant* de decotric.

**Mode d'emploi:** Délayer la *Colle GK* de decotric dans de l'eau propre et froide (voir tableau) en remuant. Laisser reposer environ 15 minutes, puis remuer encore une fois.

Appliquer la colle directement sur le mur en largeur d'un lé avec un rouleau à poils moyens ou un pistolet à l'airless (buse d'un diamètre d'env. 0,65 mm selon le fabricant), puis poser le revêtement mural dans la colle fraîche et maroufler.

Après application avec machine à encoller, poser le revêtement mural sur le mur et maroufler. Humidifier le dos des revêtements muraux à envers papier avant encollage.

Suivre en tous cas les instructions des fabricants de revêtements muraux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Application	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 500 g	Quantité d'eau par paquet de 1 kg	Rendement / Surface 500 g	Rendement / Surface 1 kg
Rouleau à poils moyens	1 : 8	4 l	8 l	env. 25 m <sup>2</sup>	env. 50 m <sup>2</sup>
Encolleuse / Pistolet	1 : 10	5 l	10 l	env. 25 m <sup>2</sup>	env. 50 m <sup>2</sup>

**Délai de stockage:** Au moins 2 ans si stocké au sec et frais.

**Article n°:** 046

**Conditionnements:** Paquet de 500 g  
Paquet de 1 kg